

EMULBIT MASA GRUNTUJĄCA – Primal W

Anionowa emulsja bitumiczna typu AL

Opis produktu i właściwości

Emulbit Primal W – Masa Gruntująca jest bezrozpuszczalnikową, wodną emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych, jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod Emulbit Hydroblock W. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości:

- gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać
- do stosowania na suche i wilgotne podłoża
- wodorocieńczalna nie zawiera żadnych rozpuszczalników
- wysokowydajna, zwiększająca przyczepność
- ze względu na małe rozmiary cząstek emulsji doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych
- bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną
- posiada właściwości tiksotropowe

Zastosowanie

Emulbit Primal W jako wysokojakościowa emulsja wodna doskonale nadaje się do:

- wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod Emulbit Hydroblock W, papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe
- wklejania zbrojenia wewnętrznego (siatki i włókniny techniczne) w SYSTEMIE EMULBIT
- wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów
- zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcz, oleje, smary, mleczko cementowe).

Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (w drugim przypadku wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym

Aplikacja

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Do gruntuowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od

nasiąkliwości Emulbit należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część emulbitu na 1 część wody) do 1:6. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe

Uwarunkowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20 °C powłoka właściwa schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania kilkakrotnie. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarzeniem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym

Dane Techniczne

baza	asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania)	0,5 - 1 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
czas schnięcia (1mm warstwy mokrej)	Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)
ilość warstw	1-4 w zależności od zastosowania
metoda nakładania	pędzel, szczotka dekararska, natrysk
gęstość	ok.1,0 kg/dm ³
przechowywanie	powyżej 5°C
okres trwałości	12 miesięcy od daty produkcji
opakowania	pojemniki plastikowe 10 kg 20 kg, beczki 200 kg
liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
zgodność z normą	PN-B-24002:1997

Uwagi

Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej karty tracą ważność karty wcześniejsze.